

ANTI-TERRA-205

Kontrolliert flockulierendes Netz- und Dispergieradditiv für lösemittelhaltige, mittel- bis unpolare Dickschichtsysteme und Grundierungen zur Verhinderung des Absetzens von Füllstoffen und anorganischen Pigmenten und zum Aufschluss von Bentoniten.

Produktdaten

Chemischer Aufbau

Lösung eines Polycarbonsäuresalzes von Polyaminamiden

Kenndaten

Die angegebenen Werte stellen keine Spezifikation dar, sondern sind typische Ausfalldaten.

Aminzahl:	37 mg KOH/g
Säurezahl:	40 mg KOH/g
Dichte (20 °C):	0,90 g/ml
Nichtflüchtige Anteile (20 min, 150 °C):	52 %
Lösemittel:	Methoxypropanol/Isoparaffinische Kohlenwasserstoffe 3/2
Flammpunkt:	24 °C

Lebensmittelrechtliche Zulassungen

Für den aktuellen Stand der lebensmittelrechtlichen Zulassungen wenden Sie sich bitte an unsere Abteilung Produktsicherheit oder besuchen Sie www.byk.com für weitere Informationen.

Hinweise

Für die optimale Wirkung sollte das Additiv dem Mahlgut zugegeben werden.

In Lacken auf Basis von Cellulosenitrat, Chlorkautschuk und PVC-Copolymeren können eventuell Verfärbungen auftreten.

In Silikatfarben tritt eine Verkürzung der Topfzeit auf.

In Epoxy-Systemen können bei hohen Dosierungen die Topfzeit und die Aushärtung beeinflusst werden.

BYK-Chemie GmbH
Postfach 100245
46462 Wesel
Deutschland
Tel +49 281 670-0
Fax +49 281 65735

info@byk.com
www.byk.com/additives

ANTI-TERRA®, BYK®, BYK®-DYNWET®, BYK®-SILCLEAN®, BYKANOL®, BYKETOL®, BYKJET®, BYKOPLAST®, BYKUMEN®, CARBOBYK®, DISPERBYK®, DISPERPLAST®, LACTIMON®, NANOBYPK®, PAPERBYK®, SILBYK®, VISCOBYK® und Greenability® sind eingetragene Warenzeichen der BYK-Chemie. AQUACER®, AQUAMAT®, AQUATIX®, CERACOL®, CERAFAX®, CERAFLOUR®, CERAMAT®, CERATIX®, HORDAMER® und MINERPOL® sind eingetragene Warenzeichen der BYK-Cera.

SCONA® ist ein eingetragenes Warenzeichen der BYK Kometra.

Die vorstehenden Angaben entsprechen unserem besten Wissen. Aufgrund der vielfältigen Rezepturen, Produktions-, Betriebs- und Verarbeitungsbedingungen ist die Verwendung des Produktes auf die speziellen Bedingungen des Verarbeiters abgestimmt zu überprüfen. Die Angaben in diesem Merkblatt gelten nicht als zugesicherte Eigenschaft; wir sind nicht verantwortlich für den Einsatz des Produktes außerhalb der empfohlenen Anwendungsgebiete; eine Haftung - auch für etwaige Patentverletzungen - kann daraus nicht abgeleitet werden. Diese Ausgabe ersetzt alle bisherigen Versionen – Gedruckt in Deutschland