

BYK-055

Agent antimousse sans silicone à base de polymère pour peintures pour bois et meubles solvantées et sans solvants.

Données de produit

Composition

Solution de polyoléfine

Caractéristiques

Les valeurs indiquées ne constituent pas des spécifications, mais correspondent à des données typiques.

Densité (20 °C) :	0,88 g/ml
Composants non volatils (10 min., 150 °C) :	6,5 %
Solvants :	Alkylbenzène/méthoxypropylacétate 12/1
Point éclair :	45 °C

Applications

Industrie des peintures

Propriétés et avantages

Le BYK-055 est particulièrement efficace dans les peintures pour bois et meubles à base de polyester brillants, de polyesters paraffinés et de polyesters à radioréticulation. En cas de faibles volumes d'application à la machine, la stabilité du rideau est conservée. Lors de l'utilisation dans les systèmes non pigmentaires, une légère turbidité peut apparaître sur les bois foncés. De bons résultats ont aussi été obtenus dans les systèmes époxy.

Recommandations d'emploi

Peintures pour bois et meubles solvantés et sans solvants.

Addition conseillée

0,1-1,5 % d'additif sous forme de livraison pour la formulation complète.

Les quantités d'utilisation sont fournies à titre indicatif uniquement. La quantité d'utilisation optimale sera déterminée par des séries d'essais de délimitation.

Incorporation et mise en œuvre

Pour obtenir un effet antimousse optimal, l'agent antimousse doit être ajouté à la base de broyage. En cas d'incorporation plus tardive, il convient de veiller à des forces de cisaillement suffisantes pour obtenir une bonne répartition de l'agent antimousse et prévenir ainsi la formation de cratères.

BYK-055

Fiche technique
Edition 08/2021



BYK-Chemie GmbH
Boîte postale 100245
46462 Wesel
Germany
Tel +49 281 670-0
Fax +49 281 65735

info@byk.com
www.byk.com

ADD-MAX®, ADD-VANCE®, ADJUST®, ADVITROL®, ANTI-TERRA®, AQUACER®, AQUAMAT®, AQUATIX®, BENTOLITE®, BYK®, BYK®-DYNWET®, BYK®-MAX®, BYK®-SILCLEAN®, BYKANOL®, BYKETOL®, BYKJET®, BYKO2BLOCK®, BYKOPLAST®, BYKUMEN®, CARBOBYK®, CERACOL®, CERAFAK®, CERAFLLOUR®, CERAMAT®, CERATIX®, CLAYTONE®, CLOISITE®, DISPERBYK®, DISPERPLAST®, FULACOLOR®, FULCAT®, GARAMITE®, GELWHITE®, HORDAMER®, LACTIMON®, LAPONITE®, MINERAL COLLOID®, MINERPOL®, NANOBYPK®, OPTIBENT®, OPTIFLO®, OPTIGEL®, POLYAD®, PRIEX®, PURE THIX®, RECYCLOBLEND®, RECYCLOBYK®, RECYCLOSSORB®, RECYCLOSTAB®, RHEOBYK®, RHEOCIN®, RHEOTIX®, SCONA®, SILBYK®, TIXOGEL®, VISCOBYK® et Y 25® **sont des marques déposées du groupe BYK.**

Les informations fournies dans ce document correspondent à l'ensemble de nos connaissances actuelles. Les indications doivent être adaptées en fonction de la formulation, des conditions d'utilisation et de la préparation du produit fini. Notre responsabilité ne saurait être engagée en présence de cas particuliers.

Cette édition remplace toutes les versions précédentes.