

BYK-055

Antischiuma esente da silicone su base polimerica per vernici per legno e mobili a base solvente e senza solvente.

Dati sul prodotto

Composizione

Soluzione di una poliolefina

Dati tecnici

I valori indicati in questo bollettino descrivono le proprietà tipiche del prodotto e non sono vincolanti ai fini delle specifiche di fornitura.

Densità (20 °C):	0,88 g/ml
Sostanze non volatili (10 min., 150 °C):	6,5 %
Solventi:	Alchilbenzolo/metossipropilacetato 12/1
Punto di infiammabilità:	45 °C

Dati sull'applicazione

Vernici per l'industria

Proprietà e vantaggi

BYK-055 è particolarmente efficace in P.V. per legno e industria del mobile a base di poliesteri lucidi, poliesteri paraffinati e poliesteri reticolati UV. In applicazioni a basso spessore con la velatrice, assicura la stabilità del velo. Se utilizzato per sistemi non pigmentati, si può evidenziare, su legni scuri, una leggera velatura. Buoni risultati si sono ottenuti anche nei sistemi epossidici.

Consigli di impiego

P.V. a base solvente e senza solvente per legno e industria del mobile.

Quantità consigliate

0,1-1,5 % di additivo (come fornito) sul totale della formulazione.

I dosaggi raccomandati sono solo orientativi. Le quantità ottimali possono essere determinate con una larga serie di test di laboratorio.

Incorporazione e consigli d'uso

Per ottenere il massimo dell'efficacia, l'antischiuma dovrebbe essere aggiunto già alla base di macinazione. Se viene postaggiunto, sono richieste alte forze di taglio in grado di assicurarne la buona distribuzione e per prevenire la formazione di crateri.



BYK-Chemie GmbH
P.O. Box 10 02 45
46462 Wesel
Germany
Tel +49 281 670-0
Fax +49 281 65735

info@byk.com
www.byk.com

ADD-MAX®, ADD-VANCE®, ADJUST®, ADVITROL®, ANTI-TERRA®, AQUACER®, AQUAMAT®, AQUATIX®, BENTOLITE®, BYK®, BYK®-DYNWET®, BYK®-MAX®, BYK®-SILCLEAN®, BYKANOL®, BYKETOL®, BYKJET®, BYKO2BLOCK®, BYKOPLAST®, BYKUMEN®, CARBOBYK®, CERACOL®, CERAFAK®, CERAFLLOUR®, CERAMAT®, CERATIX®, CLAYTONE®, CLOISITE®, DISPERBYK®, DISPERPLAST®, FULACOLOR®, FULCAT®, GARAMITE®, GELWHITE®, HORDAMER®, LACTIMON®, LAPONITE®, MINERAL COLLOID®, MINERPOL®, NANOBYPK®, OPTIBENT®, OPTIFLO®, OPTIGEL®, POLYAD®, PRIEX®, PURE THIX®, RECYCLOBLEND®, RECYCLOBYK®, RECYCLOSSORB®, RECYCLOSTAB®, RHEOBYK®, RHEOCIN®, RHEOTIX®, SCONA®, SILBYK®, TIXOGEL®, VISCOBYK® e Y 25® **sono marchi registrati del gruppo BYK.**

Queste informazioni vengono fornite sulla base delle nostre conoscenze più aggiornate. Data la molteplicità delle formulazioni, delle condizioni produttive e d'impiego, tutti i dati sopra menzionati devono essere adattati alle circostanze d'utilizzo. Nessuna responsabilità per singoli casi, inclusa quella inerente a diritti brevettuali, può essere originata da tale fatto.

La presente edizione sostituisce tutte le versioni precedenti.