

BYK-1818

溶剂型与无溶剂涂料体系用无 PFAS 含硅消泡剂。

产品数据

化学组成

聚硅氧烷溶液

不含 PFAS

典型物化数据

此数据页给出的数据只是典型数值，并非产品的技术指标。

密度 (20 °C) :	0.88 g/ml
不挥发份 (10 分钟, 150 °C) :	1 %
溶剂:	乙酸丁酯
闪点:	26 °C

应用领域

涂料工业

特别功能及优势

BYK-1818 为溶剂型及无溶剂涂料体系用高效消泡剂。即使在低用量水平下，也可实现最佳的自发消泡效果。

推荐用途

建筑涂料	<input type="checkbox"/>
地板涂料	<input type="checkbox"/>
木器及家具涂料	<input type="checkbox"/>
一般工业涂料	<input type="checkbox"/>
船舶涂料	<input checked="" type="checkbox"/>
防护涂料	<input checked="" type="checkbox"/>

特别推荐 推荐

推荐用量

总配方 0.1-1% 的助剂 (供货形式)。

以上推荐用量可用于参考。最佳用量应通过相关应用系列测试进行确认。

添加及加工说明

为实现最佳消泡效果，应将消泡剂添加至漆浆中。如需之后添加，则必须采用足够的剪切力以确保消泡剂的良好分布，并防止缩孔的形成。



您所在地的
联系方式

BYK-Chemie GmbH
Abelstraße 45
46483 Wesel
Germany
Tel +49 281 670-0
Fax +49 281 65735

info@byk.com
www.byk.com

ADD-MAX®, ADD-VANCE®, ANTI-TERRA®, AQUACER®, AQUAMAT®, AQUATIX®, BENTOLITE®, BYK®, BYK-AQUAGEL®, BYK-DYNWET®, BYK-MAX®, BYK-SILCLEAN®, BYKANOL®, BYKCARE®, BYKETOL®, BYKJET®, BYKO2BLOCK®, BYKONITE®, BYKOPLAST®, BYKUMEN®, CARBOBYK®, CERACOL®, CERAFAC®, CERAFLOUR®, CERAMAT®, CERATIX®, CLAYTONE®, CLOISITE®, DISPERBYK®, DISPERPLAST®, FULACOLOR®, FULCAT®, GARAMITE®, GELWHITE®, HORDAMER®, LACTIMON®, LAPONITE®, MINERPOL®, NANOBYK®, OPTIBENT®, OPTIFLO®, OPTIGEL®, POLYAD®, PRIEX®, PURABYK®, PURE THIX®, RECYCLOBLEND®, RECYCLOBYK®, RECYCLOSSORB®, RECYCLOSTAB®, RHEOBYK®, RHEOCIN®, RHEOTIX®, SCONA®, SILBYK®, TIXOGEL® 和 VISCOBYK® 是毕克化学集团的注册商标。

本资料是根据我们目前掌握的知识 and 经验。这些信息仅描述了我们的产品性能，但不从法律意义上对产品性能作担保。我们建议先对我们的产品做测试来确定其能否达到您预期的使用效果。对于本资料所提及的任何产品、数据或信息，或上述产品、数据或信息可在不侵犯第三方知识产权下使用，我们不提供任何形式的担保，明示或暗示的保证，包括适销性或针对特定用途的担保。我们保留因科技发展或深入研发而作出更改的权利。

此版本取代所有之前的版本 - 中国印刷