

BYK-390

聚丙烯酸酯型表面助剂，用于溶剂型体系。避免烤漆体系中的沸痕，具有脱泡效果。

产品信息

化学组成

聚丙烯酸酯共聚物溶液

典型物化数据

此数据页给出的数据只是典型数值，并非产品的技术指标。

密度 (20 °C):	0.90 g/cm ³
不挥发份 (20 分钟, 105 °C) :	50 %
溶剂:	二甲苯
闪点:	27 °C
颜色:	无色-浅黄
供货形式:	液体

贮存和运输

在未开封的原始包装中的保质期：60 月
储存及运输温度需低于 40°C。

应用领域

涂料工业

产品特性与优点

- 可减少溶剂型烘烤清漆和面漆的沸痕
- 提高针孔爆发极限
- 具备脱泡性能

推荐用途

汽车原厂漆	☒
地坪涂料	☐
一般工业涂料	☐
船舶和防腐涂料	☐
木器和家具涂料	☐

☒ 特别推荐 ☐ 推荐

建议用量

基于总配方 0.03-0.3 % 的助剂用量（按供应形式）。

以上推荐添加量供参考，最佳添加量需经过一系列试验确定。

特别注意

建议使用含芳烃类溶剂预先稀释该助剂。需通过足够剪切力，确保助剂均匀混合。由于 BYK-390 极性低，必须评估其相容性，特别是在清漆体系中。



您所在地的
联系方式

BYK-Chemie GmbH
Abelstraße 45
46483 Wesel
Germany
Tel +49 281 670-0
info@byk.com
www.byk.com



Download
our app:
byk.com/app

ANTI-TERRA®, AQUACER®, AQUAMAT®, AQUATIX®, BENTOLITE®, BYK®, BYK-AQUAGEL®, BYK-DYNWET®, BYK-MAX®, BYK-SILCLEAN®, BYKANOL®, BYKCARE®, BYKETOL®, BYKJET®, BYKONITE®, BYKOPLAST®, BYKUMEN®, CARBOBYK®, CERACOL®, CERAFAC®, CERAFLOUR®, CERAMAT®, CERATIX®, CLAYTONE®, CLOISITE®, DISPERBYK®, DISPERPLAST®, FULACOLOR®, FULCAT®, GARAMITE®, GELWHITE®, HORDAMER®, LACTIMON®, LAPONITE®, NANOBYK®, OPTIBENT®, OPTIGEL®, PURABYK®, RECYCLOBYK®, RHEOBYK®, SCONA®, SILBYK®, TIXOGEL® 和 VISCOBYK® 是毕克化学集团的注册商标。

本文所含信息是基于我们目前的知识和经验所提供。对于本文提及的任何产品以及本文所载的数据或信息，我们不提供任何明示或暗示的保证、担保或保障，包括对适销性或特定用途适用性的保证，亦不保证使用这些产品、数据或信息不会侵犯第三方的知识产权。有关产品适用性和可用性的任何信息均不具有约束力，且不构成对产品特性和可用性的承诺。应始终优先参考合同条款和条件，尤其是商定的产品规格。我们建议您在初步试验中测试我们的产品，以便在实际使用前确定其是否适合您的预期用途。我们保留对此信息进行任何更改和更新的权利，恕不另行通知。