

## BYK-P 104

用于溶剂型中到极高性涂料的受控絮凝型润湿分散剂，防止钛白粉在和彩色颜料混用时的浮色发花。

### 产品信息

#### 化学组成

低分子量不饱和聚羧酸聚合物溶液

#### 典型物化数据

此数据页给出的数据只是典型数值，并非产品的技术指标。

|                        |                        |
|------------------------|------------------------|
| 密度 (20 °C):            | 0.95 g/cm <sup>3</sup> |
| 不挥发份 (10 分钟, 150 °C) : | 50 %                   |
| 溶剂:                    | 二甲苯/二异丁基酮 9/1          |
| 闪点:                    | 28 °C                  |
| 酸值:                    | 185 mg KOH/g           |
| 供货形式:                  | 液体                     |

#### 贮存和运输

在未开封的原始包装中的保质期：60 月

可能出现分层或浑浊。储存及运输温度需低于 50°C 。加热至30-60 °C并搅拌均匀。使用前搅拌均匀。

### 应用领域

#### 涂料工业

##### 产品特性与优点

BYK-P 104 可提供一种所希望的、颜料的受控絮凝，在各个颜料颗粒之间建立桥梁，从而形成三维网络结构。颜料的这种受控絮凝有效防止了浮色发花以及沉降和流挂。BYK-P 104 特别适用于中到极高性涂料体系，用于防止钛白粉在和彩色颜料混用时的浮色发花。它与汽油溶剂的相容性有限。很多情况下，当用于防腐底漆时，防腐蚀性能得到了改进。

推荐用途

|         |                          |
|---------|--------------------------|
| 建筑涂料    | <input type="checkbox"/> |
| 汽车原厂漆   | <input type="checkbox"/> |
| 汽车修补漆   | <input type="checkbox"/> |
| 罐听涂料    | <input type="checkbox"/> |
| 卷材涂料    | <input type="checkbox"/> |
| 地坪涂料    | <input type="checkbox"/> |
| 一般工业涂料  | <input type="checkbox"/> |
| 船舶和防腐涂料 | <input type="checkbox"/> |
| 木器和家具涂料 | <input type="checkbox"/> |

☒ 特别推荐    ☐ 推荐

建议用量

助剂用量（购入形式）基于：

无机颜料:    3-10 %  
钛白粉:    0.5-2.5 %  
有机颜料:    10-20 %

以上推荐添加量供参考，最佳添加量需经过一系列试验确定。

加入方法及加工指导

为了获得最佳性能，助剂必须先加入研磨料中，然后再投入颜料。

特别注意

在以汽油溶剂作为溶剂或用汽油溶剂稀释过的涂料体系中相容性有限。  
该助剂也提供无溶剂版本，即 BYK-P 105。



您所在地的  
联系方式

BYK-Chemie GmbH  
Abelstraße 45  
46483 Wesel  
Germany  
Tel +49 281 670-0  
info@byk.com  
www.byk.com



ANTI-TERRA®, AQUACER®, AQUAMAT®, AQUATIX®, BENTOLITE®, BYK®, BYK-AQUAGEL®, BYK®-DYNWET®, BYK-MAX®, BYK®-SILCLEAN®, BYKANOL®, BYKCARE®, BYKETOL®, BYKJET®, BYKONITE®, BYKOPLAST®, BYKUMEN®, CARBOBYK®, CERACOL®, CERAFAC®, CERAFLOUR®, CERAMAT®, CERATIX®, CLAYTONE®, CLOISITE®, DISPERBYK®, DISPERPLAST®, FULACOLOR®, FULCAT®, GARAMITE®, GELWHITE®, HORDAMER®, LACTIMON®, LAPONITE®, NANOBYK®, OPTIBENT®, OPTIGEL®, PURABYK®, RECYCLOBYK®, RHEOBYK®, SCONA®, SILBYK®, TIXOGEL® 和 VISCOBYK® 是毕克化学集团的注册商标。

本文所含信息是基于我们目前的知识和经验所提供。对于本文提及的任何产品以及本文所载的数据或信息，我们不提供任何明示或暗示的保证、担保或保障，包括对适销性或特定用途适用性的保证，亦不保证使用这些产品、数据或信息不会侵犯第三方的知识产权。有关产品适用性和可用性的任何信息均不具有约束力，且不构成对产品特性和可用性的承诺。应始终优先参考合同条款和条件，尤其是商定的产品规格。我们建议您在初步试验中测试我们的产品，以便在实际使用前确定其是否适合您的预期用途。我们保留对此信息进行任何更改和更新的权利，恕不另行通知。