

## BYKJET-9132

用于溶剂型喷墨的高分子量润湿分散助剂。特别推荐用于品红、青色和黄色颜料。

### 产品信息


#### 化学组成

聚甲基丙烯酸酯溶液

#### 典型物化数据

此数据页给出的数据只是典型数值，并非产品的技术指标。

胺值:	28 mg KOH/g
酸值:	6 mg KOH/g
密度 (20 °C):	1.01 g/ml
不挥发份 (10 min., 150 °C):	40 %
溶剂:	丙二醇甲醚醋酸酯/乙二醇丁醚 1/1
闪点:	49 °C



### 应用领域

#### 喷墨墨水

##### 产品特性及优点

用于溶剂型喷墨的高分子量润湿分散助剂。该助剂能改善颜料的润湿过程，同时由于它对颜料优秀的空间位阻稳定性能，它也能改善体系的外观性能（色相强度、光泽、雾影、透明度）。它能够降低颜料浓缩浆和最终喷墨的粘度并消除触变性，实现长时间储存稳定而无粘度变化。BYKJET-9132 也能使所有的颜料颗粒都带有相同的电荷，从而避免颜料颗粒由于带有不同的电荷而引起的絮凝。由于其优秀的解絮凝效果，因而能够获得非常小的颜料粒径和狭窄的粒径分布，从而缩短喷墨的过滤时间。

##### 推荐用途

BYKJET-9132 适用于各种类型的溶剂型喷墨，能稳定大部分用于喷墨的标准颜料，特别推荐用于品红、青色和黄色颜料。

##### 建议用量

75-140 % 助剂用量（购入形式）基于有机颜料。  
120-180 % 助剂用量（购入形式）基于炭黑颜料。

以上推荐添加量仅供参考，最佳添加量需经过一系列试验确定。

## 加入方法及加工指导

润湿分散助剂通常应添加到研磨料中，只有这样才能令其充分生效。将研磨料中的树脂和溶剂组分预混合，然后在搅拌状态下慢慢加入助剂。唯有在助剂完全分散均匀后，方可加入颜料。



**上海总部:**  
86-21-3367 6300  
**北京:**  
86-10-5975 5581  
**广州:**  
86-20-3221 1601  
**台湾:**  
886-3-357 0770

[info@byk.com](mailto:info@byk.com)  
[www.byk.com](http://www.byk.com)

ADD-MAX®, ADD-VANCE®, ADJUST®, ADVITROL®, ANTI-TERRA®, AQUACER®, AQUAMAT®, AQUATIX®, BENTOLITE®, BYK®, BYK®-DYNWET®, BYK®MAX®, BYK®SILCLEAN®, BYKANOL®, BYKETOL®, BYKJET®, BYKO2BLOCK®, BYKOPLAST®, BYKUMEN®, CARBOBYK®, CERACOL®, CERAFAK®, CERAFLOUR®, CERAMAT®, CERATIX®, CLAYTONE®, CLOISITE®, DISPERBYK®, DISPERPLAST®, FULACOLOR®, FULCAT®, GARAMITE®, GELWHITE®, HORDAMER®, LACTIMON®, LAPONITE®, MINERAL COLLOID®, MINERPOL®, NANOBYK®, OPTIBENT®, OPTIFLO®, OPTIGEL®, POLYAD®, PRIEX®, PURE THIX®, RECYCLOBLEND®, RECYCLOBYK®, RECYCLOSSORB®, RECYCLOSTAB®, RHEOBYK®, RHEOCIN®, RHEOTIX®, SCONA®, SILBYK®, TIXOGEL®, VISCOBYK® 和 Y 25® 是毕克化学集团的注册商标。

本资料是根据我们目前掌握的知识和经验。这些信息仅描述了我们的产品性能，但不从法律意义上对产品性能作担保。我们建议先对我们的产品做测试来确定其能否达到您预期的使用效果。对于本资料所提及的任何产品、数据或信息，或上述产品、数据或信息可在不侵犯第三方知识产权下使用，我们不提供任何形式的担保，明示或暗示的保证，包括适销性或针对特定用途的担保。我们保留因科技发展或深入研发而作出更改的权利。

此版本取代所有之前的版本 - 中国印刷