

CERACOL 623

基于巴西棕榈蜡的蜡分散体，可提高表面滑爽，改善抗划伤性。

产品信息

化学组成

巴西棕榈蜡分散液

典型物化数据

此数据页给出的数据只是典型数值，并非产品的技术指标。

不挥发份 (60 分钟, 125 °C) :	11.5 %
载体:	甲氧基丙烯酸酯
熔点 (蜡含量) :	85 °C
粒径分布 D50:	4 µm
粒径分布 D90:	7 µm
粘度 (20 °C):	< 50 mPa·s
供货形式:	分散液

贮存和运输

在未开封的原始包装中的保质期：15 月
温度敏感。储存及运输温度需低于 35°C。使用前搅拌均匀。

特别注意

CERACOL 623 是 CERACOL 604 的不含丁基乙二醇的版本。

应用领域

涂料工业

产品特性与优点

该助剂可提高溶剂型罐听涂料的表面滑爽性，同时改善其抗划伤性。CERACOL 623 特别适用于罐内壁涂料。

推荐用途

罐听涂料	☒
------	-------------------------------------

☒ 特别推荐 ☐ 推荐

建议用量

基于总配方 1-8 % 的助剂用量（供应形式）。

以上推荐添加量供参考，最佳添加量需经过一系列试验确定。

加入方法及加工指导

最好在生产末段以低剪切速率添加。使用前混合均匀。



您所在地的
联系方式

BYK-Chemie GmbH

Abelstraße 45
46483 Wesel
Germany

Tel +49 281 670-0

info@byk.com

www.byk.com



Download
our app:
byk.com/app

ANTI-TERRA®, AQUACER®, AQUAMAT®, AQUATIX®, BENTOLITE®, BYK®, BYK-AQUAGEL®, BYK-DYNWET®, BYK-MAX®, BYK-SILCLEAN®, BYKANOL®, BYKCARE®, BYKETOL®, BYKJET®, BYKONITE®, BYKOPLAST®, BYKUMEN®, CARBOBYK®, CERACOL®, CERAFAC®, CERAFLOUR®, CERAMAT®, CERATIX®, CLAYTONE®, CLOISITE®, DISPERBYK®, DISPERPLAST®, FULACOLOR®, FULCAT®, GARAMITE®, GELWHITE®, HORDAMER®, LACTIMON®, LAPONITE®, NANOBYK®, OPTIBENT®, OPTIGEL®, PURABYK®, RECYCLOBYK®, RHEOBYK®, SCONA®, SILBYK®, TIXOGEL® 和 VISCOBYK® 是毕克化学集团的注册商标。

本文所含信息是基于我们目前的知识和经验所提供。对于本文提及的任何产品以及本文所载的数据或信息，我们不提供任何明示或暗示的保证、担保或保障，包括对适销性或特定用途适用性的保证，亦不保证使用这些产品、数据或信息不会侵犯第三方的知识产权。有关产品适用性和可用性的任何信息均不具有约束力，且不构成对产品特性和可用性的承诺。应始终优先参考合同条款和条件，尤其是商定的产品规格。我们建议您在初步试验中测试我们的产品，以便在实际使用前确定其是否适合您的预期用途。我们保留对此信息进行任何更改和更新的权利，恕不另行通知。