

DISPERBYK-2009

用于无溶剂、光固化印刷油墨的润湿分散剂

产品信息


化学组成

结构化丙烯酸共聚物溶液

典型物化数据

此数据页给出的数据只是典型数值, 并非产品的技术指标。

胺值:	4 mg KOH/g
密度 (20 °C):	1.02 g/ml
不挥发份 (20 min., 150 °C):	44 %
溶剂:	丙二醇甲醚醋酸酯/乙二醇丁醚 1/1
闪点:	40 °C



应用领域

印刷油墨

产品特性及优点

该助剂特别推荐用于无溶剂、光固化印刷油墨中颜料的稳定。它也适用于制备颜料浓缩浆。

建议用量

助剂用量 (购入形式) 基于颜料:

钛白粉:	5-6 %
有机颜料:	10-20 %
炭黑:	10-20 %

以上推荐添加量供参考, 最佳添加量需经过一系列试验确定。

加入方法及加工指导

为了获得最佳性能, 助剂必须先加入研磨料中, 然后再投入颜料。将研磨料中的树脂和溶剂组分预混合, 然后在搅拌的状态下慢慢加入助剂。唯有当助剂完全分散均匀时, 方可加入颜料。



您所在地的
联系方式

BYK-Chemie GmbH

Abelstraße 45
46483 Wesel
Germany
Tel +49 281 670-0
Fax +49 281 65735

info@byk.com
www.byk.com



Download
our app:
byk.com/app

ANTI-TERRA®, AQUACER®, AQUAMAT®, AQUATIX®, BENTOLITE®, BYK®, BYK-AQUAGEL®, BYK®-DYNWET®, BYK-MAX®, BYK®-SILCLEAN®, BYKANOL®, BYKCARE®, BYKETOL®, BYKJET®, BYKONITE®, BYKOPLAST®, BYKUMEN®, CARBOBYK®, CERACOL®, CERAFAX®, CERAFLOUR®, CERAMAT®, CERATIX®, CLAYTONE®, CLOISITE®, DISPERBYK®, DISPERPLAST®, FULACOLOR®, FULCAT®, GARAMITE®, GELWHITE®, HORDAMER®, LACTIMON®, LAPONITE®, NANOBYPK®, OPTIBENT®, OPTIGEL®, PURABYPK®, RECYCLOBYPK®, RHEOBYPK®, SCONA®, SILBYPK®, TIXOGEL® 和 VISCOBYPK® 是毕克化学集团的注册商标。

本文所含信息是基于我们目前的知识和经验所提供。对于本文提及的任何产品以及本文所载的数据或信息，我们不提供任何明示或暗示的保证、担保或保障，包括对适销性或特定用途适用性的保证，亦不保证使用这些产品、数据或信息不会侵犯第三方的知识产权。有关产品适用性和可用性的任何信息均不具有约束力，且不构成对产品特性和可用性的承诺。应始终优先参考合同条款和条件，尤其是商定的产品规格。我们建议您在初步试验中测试我们的产品，以便在实际使用前确定其是否适合您的预期用途。我们保留对此信息进行任何更改和更新的权利，恕不另行通知。