

OPTIBENT-987

粉末流变剂，活化的天然片状硅酸盐，用于水性，矿物基干混砂浆和树脂体系。

产品信息

化学组成

活化片状硅酸盐

典型物化数据

此数据页给出的数据只是典型数值，并非产品的技术指标。

堆积密度: 500-700 kg/m³

含水量: 最大值 13 %

供货形式: 粉末

贮存和运输

在未开封的原始包装中的保质期：24 月

应用领域

建筑化学品

产品特性与优点

OPTIBENT-987 会形成触变效果。该产品可提升干混砂浆的抗流挂性能，改善施工性的同时，不影响水泥强度。在水性胶粘体系，OPTIBENT-987 能够提高体系的储存稳定性，在厚涂时减少沉降趋势。此外，该助剂即便在不同温度环境下，流变性能依旧稳定。

推荐用途

OPTIBENT-987 适用于各类水性建材，pH 从中性到碱性范围。

填缝砂浆	☒
自流平砂浆	☒
分散体系	☒
自流平砂浆	☒
矿物面层抹灰	☐

☒ 特别推荐 ☐ 推荐

建议用量

总配方 0.1-2.0 % 的助剂用量（供应形式），依所需效果而定。

以上推荐添加量供参考，最佳添加量需经过一系列试验确定。

加入方法及加工指导

OPTIBENT-987 具有亲水性，可以直接用于干混砂浆配方，也可以做成预制浆（5-7 % 固含）用于树脂体系。OPTIBENT-987 需要在搅拌的条件下缓慢加入，然后告诉搅拌至少 20 分钟。然后再加入其它组分。



您所在地的
联系方式

BYK-Chemie GmbH
Abelstraße 45
46483 Wesel
Germany
Tel +49 281 670-0
info@byk.com
www.byk.com



Download
our app:
byk.com/app

ANTI-TERRA®, AQUACER®, AQUAMAT®, AQUATIX®, BENTOLITE®, BYK®, BYK-AQUAGEL®, BYK-DYNWET®, BYK-MAX®, BYK-SILCLEAN®, BYKANOL®, BYKCARE®, BYKETOL®, BYKJET®, BYKONITE®, BYKOPLAST®, BYKUMEN®, CARBOBYK®, CERACOL®, CERAFLOUR®, CERAMAT®, CERATIX®, CLAYTONE®, CLOISITE®, DISPERBYK®, DISPERPLAST®, FULACOLOR®, FULCAT®, GARAMITE®, GELWHITE®, HORDAMER®, LACTIMON®, LAPONITE®, NANOBYK®, OPTIBENT®, OPTIGEL®, PURABYK®, RECYCLOBYK®, RHEOBYK®, SCONA®, SILBYK®, TIXOGEL® 和 VISCOBYK® 是毕克化学集团的注册商标。

本文所含信息是基于我们目前的知识和经验所提供。对于本文提及的任何产品以及本文所载的数据或信息，我们不提供任何明示或暗示的保证、担保或保障，包括对适销性或特定用途适用性的保证，亦不保证使用这些产品、数据或信息不会侵犯第三方的知识产权。有关产品适用性和可用性的任何信息均不具有约束力，且不构成对产品特性和可用性的承诺。应始终优先参考合同条款和条件，尤其是商定的产品规格。我们建议您在初步试验中测试我们的产品，以便在实际使用前确定其是否适合您的预期用途。我们保留对此信息进行任何更改和更新的权利，恕不另行通知。