

BYK-028

Agent antimousse siliconé, sans COV, destiné aux peintures émulsion et adhésifs aqueux. Incorporation facile.

Informations produit

Composition

Mélange d'un polysiloxane modifié polyéther et de particules hydrophobes

Sans COV (< 1500 ppm)

Caractéristiques

Les valeurs indiquées ne constituent pas des spécifications, mais correspondent à des données typiques.

Densité (20 °C) : 1,05 g/ml

Stockage et transport

Possibilité de séparation. Bien mélanger avant l'emploi.

Applications

Industrie des peintures

Propriétés et avantages

Le BYK-028 est un agent antimousse standard destiné aux systèmes émulsion aqueux et le point de départ pour réaliser des tests en série avec des produits du même type. Cet agent antimousse est particulièrement recommandé pour les peintures émulsion à base d'acrylique/PU ou de PU dans la plage de CPV allant de 0 à 25. De plus, il est facile à incorporer.

Dose d'emploi conseillée

0,1-1 % d'additif (sous forme de livraison) par rapport à la formulation totale.

Les dosages ci-dessus sont fournis à titre indicatif uniquement. Le dosage optimal sera déterminé par des séries de tests en laboratoire.

Incorporation et mise en œuvre

L'additif peut être incorporé à tous les stades de la fabrication. On répartit également souvent la quantité d'agent antimousse (2/3 dans la base de broyage et 1/3 à la dilution ou dans le produit fini).

Adhésifs**Propriétés et avantages**

Le BYK-028 est recommandé pour le démoussage de tous les systèmes adhésifs aqueux courants.

Dose d'emploi conseillée

0,05-1 % d'additif (sous forme de livraison) par rapport à la formulation totale.

Les dosages ci-dessus sont fournis à titre indicatif uniquement. Le dosage optimal sera déterminé par des séries de tests en laboratoire.

Incorporation et mise en œuvre

L'additif peut être incorporé à tous les stades de la fabrication.



BYK-Chemie GmbH
Boîte postale 100245
46462 Wesel
Germany
Tel +49 281 670-0
Fax +49 281 65735

info@byk.com
www.byk.com

ADD-MAX®, ADD-VANCE®, ADJUST®, ADVITROL®, ANTI-TERRA®, AQUACER®, AQUAMAT®, AQUATIX®, BENTOLITE®, BYK®, BYK®-DYNWET®, BYK®-MAX®, BYK®-SILCLEAN®, BYKANOL®, BYKETOL®, BYKJET®, BYKO2BLOCK®, BYKOPLAST®, BYKUMEN®, CARBOBYK®, CERACOL®, CERAFAK®, CERAFLOUR®, CERAMAT®, CERATIX®, CLAYTONE®, CLOISITE®, DISPERBYK®, DISPERPLAST®, FULACOLOR®, FULCAT®, GARAMITE®, GELWHITE®, HORDAMER®, LACTIMON®, LAPONITE®, MINERAL COLLOID®, MINERPOL®, NANOBYPK®, OPTIBENT®, OPTIFLO®, OPTIGEL®, POLYAD®, PRIEX®, PURE THIX®, RECYCLOBLEND®, RECYCLOBYK®, RECYCLOSSORB®, RECYCLOSTAB®, RHEOBYK®, RHEOCIN®, RHEOTIX®, SCONA®, SILBYK®, TIXOGEL®, VISCOBYK® et Y 25® **sont des marques déposées du groupe BYK.**

Les informations fournies dans ce document correspondent à l'ensemble de nos connaissances actuelles. Les indications doivent être adaptées en fonction de la formulation, des conditions d'utilisation et de la préparation du produit fini. Notre responsabilité ne saurait être engagée en présence de cas particuliers.

Cette édition remplace toutes les versions précédentes.