

CERAFLOUR 962

粉末涂料中用于改善多孔底材脱气性能的高效蜡助剂。

产品信息

化学组成

微粉化改性费托蜡

典型物化数据

此数据页给出的数据只是典型数值，并非产品的技术指标。

密度 (20 °C):	1.00 g/cm ³
熔点:	140 °C
粒径分布 D50:	9 µm
粒径分布 D90:	21 µm
供货形式:	微粉

贮存和运输

在未开封的原始包装中的保质期：24 月
温度敏感。储存及运输温度需低于 50°C。

应用领域

粉末涂料

产品特性与优点

该助剂能够改善粉末涂料中多孔底材上的消泡性能。它能减少针孔和气泡的形成，并且优化抗划伤性能。

推荐用途

CERAFLOUR 962 推荐用于聚酯 / TGIC / β-HAA / 带环氧基团的缩水甘油酯、聚酯/环氧、聚氨酯、丙烯酸酯和环氧体系的粉末涂料。

建议用量

0.5-2 % 助剂用量（购入形式）基于总配方，当和配方中其他组分一起挤出时。

0.5-4 % 助剂用量（购入形式）基于总配方，当在粉末涂料中后添加时。

以上推荐添加量供参考，最佳添加量需经过一系列试验确定。

加入方法及加工指导

该助剂应该通过高速搅拌机与树脂、固化剂、颜料以及其它原材料混合，再全部挤压出料。基于其自由流动的特性，CERAFLOUR 962 也能够用于后添加。通过充分的彻底混合，该助剂能够添加到最终的粉末涂料中而不会导致起粒。



您所在地的
联系方式

BYK-Chemie GmbH

Abelstraße 45

46483 Wesel

Germany

Tel +49 281 670-0

info@byk.com

www.byk.com



Download
our app:
byk.com/app

ANTI-TERRA®, AQUACER®, AQUAMAT®, AQUATIX®, BENTOLITE®, BYK®, BYK-AQUAGEL®, BYK®-DYNWET®, BYK-MAX®, BYK®-SILCLEAN®, BYKANOL®, BYKCARE®, BYKETOL®, BYKJET®, BYKONITE®, BYKOPLAST®, BYKUMEN®, CARBOBYK®, CERACOL®, CERAFK®, CERAFLOUR®, CERAMAT®, CERATIX®, CLAYTONE®, CLOISITE®, DISPERBYK®, DISPERPLAST®, FULACOLOR®, FULCAT®, GARAMITE®, GELWHITE®, HORDAMER®, LACTIMON®, LAPONITE®, NANOBYK®, OPTIBENT®, OPTIGEL®, PURABYK®, RECYCLOBYK®, RHEOBYK®, SCONA®, SILBYK®, TIXOGEL® 和 VISCOBYK® 是毕克化学集团的注册商标。

本文所含信息是基于我们目前的知识和经验所提供。对于本文提及的任何产品以及本文所载的数据或信息，我们不提供任何明示或暗示的保证、担保或保障，包括对适销性或特定用途适用性的保证，亦不保证使用这些产品、数据或信息不会侵犯第三方的知识产权。有关产品适用性和可用性的任何信息均不具有约束力，且不构成对产品特性和可用性的承诺。应始终优先参考合同条款和条件，尤其是商定的产品规格。我们建议您在初步试验中测试我们的产品，以便在实际使用前确定其是否适合您的预期用途。我们保留对此信息进行任何更改和更新的权利，恕不另行通知。