

DISPERPLAST-1148

PVC 塑溶胶用润湿分散剂，使无机颜料和填料能更好地加入。增加着色强度，使沉降最小化并防止增塑剂的分层。

产品信息

化学组成

聚合羧酸酯溶液

典型物化数据

此数据页给出的数据只是典型数值，并非产品的技术指标。

密度:	0.96 g/cm ³
闪点:	185 °C
折射率 (20 °C):	1.4622
酸值:	70 mg KOH/g

贮存和运输

在未开封的原始包装中的保质期：60 月

温度低于 20°C 时，产品可能会变为固体。加热至30-60 °C并搅拌均匀。湿度敏感。干燥保存。

应用领域

PVC 增塑糊

产品特性与优点

DISPERPLAST-1148 降低有色和填充 PVC 塑溶胶的粘度。该助剂特别适用于无机填料、氧化锌和发泡剂（偶氮二甲酰胺）。该产品能使固体浓度更高，改善颜料的着色强度和缩短分散时间。该产品也能防止增塑剂的分层，并能降低沉降趋势。

建议用量

助剂用量（按供应形式）基于：

无机颜料:	1-3 %
填料:	1-3 %
发泡剂:	1-2 %
氧化锌:	1-3 %

以上推荐添加量供参考，最佳添加量需经过一系列试验确定。

加入方法及加工指导

该助剂需在固体组分加入之前先加入到液体组分中。DISPERPLAST-1148 可以应用于液体、固体和部分固体的形式中。如果能很好地分散于增塑剂中，该产品的效率将不会受到影响。



您所在地的
联系方式

BYK-Chemie GmbH
Abelstraße 45
46483 Wesel
Germany
Tel +49 281 670-0
info@byk.com
www.byk.com



Download
our app:
byk.com/app

ANTI-TERRA®, AQUACER®, AQUAMAT®, AQUATIX®, BENTOLITE®, BYK®, BYK-AQUAGEL®, BYK-DYNWET®, BYK-MAX®, BYK-SILCLEAN®, BYKANOL®, BYKCARE®, BYKETOL®, BYKJET®, BYKONITE®, BYKOPLAST®, BYKUMEN®, CARBOBYK®, CERACOL®, CERAFAK®, CERAFLOUR®, CERAMAT®, CERATIX®, CLAYTONE®, CLOISITE®, DISPERBYK®, DISPERPLAST®, FULACOLOR®, FULCAT®, GARAMITE®, GELWHITE®, HORDAMER®, LACTIMON®, LAPONITE®, NANOBYK®, OPTIBENT®, OPTIGEL®, PURABYK®, RECYCLOBYK®, RHEOBYK®, SCONA®, SILBYK®, TIXOGEL® 和 VISCOBYK® 是毕克化学集团的注册商标。

本文所含信息是基于我们目前的知识和经验所提供。对于本文提及的任何产品以及本文所载的数据或信息，我们不提供任何明示或暗示的保证、担保或保障，包括对适销性或特定用途适用性的保证，亦不保证使用这些产品、数据或信息不会侵犯第三方的知识产权。有关产品适用性和可用性的任何信息均不具有约束力，且不构成对产品特性和可用性的承诺。应始终优先参考合同条款和条件，尤其是商定的产品规格。我们建议您在初步试验中测试我们的产品，以便在实际使用前确定其是否适合您的预期用途。我们保留对此信息进行任何更改和更新的权利，恕不另行通知。