

OPTIGEL-W 724

流变助剂，基于改性活化片状硅酸盐，用于水性涂料体系中产生触变效果。

产品信息

化学组成

改性活化片状硅酸盐

典型物化数据

此数据页给出的数据只是典型数值，并非产品的技术指标。

堆积密度: 550-850 kg/m³

含水量: 13 %

供货形式: 粉末

贮存和运输

在未开封的原始包装中的保质期：24 月

湿度敏感。干燥保存。

应用领域

涂料工业

产品特性与优点

- 产生强触变效果
- 提升以下性能：
 - 防止固体沉降，改善储存稳定性
 - 加工性
 - 抗流挂性
 - 罐内黏度
- 可实现更高涂层厚度
- 对稀酸、稀碱稳定

推荐用途

OPTIGEL-W 724 适用于各种水性涂料体系。

建筑涂料	☒
船舶和防腐涂料	☐
木器和家具涂料	☐
地坪涂料	☐

☒ 特别推荐 ☐ 推荐

建议用量

0.3-2.0 % 助剂用量（购入形式）基于总配方，取决于配方所需性能。

以上推荐添加量供参考，最佳添加量需经过一系列试验确定。

加入方法及加工指导

OPTIGEL-W 724 应与颜料、填料同步加入研磨基料中，以获得最佳活化、分散效果以及所需形成的触变效果。如果必须后添加，应先制备预凝胶。预凝胶配制可保证产品充分溶胀，防止在后段投料时活化不足或产生结块。

胶粘剂和密封胶

产品特性与优点

- 为水性及高填充胶粘剂和密封胶体系构建目标流变性能
- 产生强触变效果
- 提升以下性能：
 - 防止固体沉降，改善储存稳定性
 - 加工性
 - 抗流挂性
- 可实现更高涂层厚度
- 对稀酸、稀碱稳定

推荐用途

OPTIGEL-W 724 特别适用于丙烯酸酯、苯丙、VAE、醋酸乙烯类水性高填充胶粘剂及密封胶配方。

建议用量

0.2-3.0 % 助剂用量（购入形式）基于总配方，取决于配方所需性能。

以上推荐添加量供参考，最佳添加量需经过一系列试验确定。

加入方法及加工指导

OPTIGEL-W 724 应与颜料、填料同步加入研磨基料中，以获得最佳活化、分散效果以及所需形成的触变效果。如需后添加，应先制备预凝胶。预凝胶配制可保证产品充分溶胀，防止在后段投料时活化不足或产生结块。



您所在地的
联系方式

BYK-Chemie GmbH
Abelstraße 45
46483 Wesel
Germany
Tel +49 281 670-0
info@byk.com
www.byk.com



Download
our app:
byk.com/app

ANTI-TERRA®, AQUACER®, AQUAMAT®, AQUATIX®, BENTOLITE®, BYK®, BYK-AQUAGEL®, BYK-DYNWET®, BYK-MAX®, BYK-SILCLEAN®, BYKANOL®, BYKCARE®, BYKETOL®, BYKJET®, BYKONITE®, BYKOPLAST®, BYKUMEN®, CARBOBYK®, CERACOL®, CERAFAK®, CERAFLOUR®, CERAMAT®, CERATIX®, CLAYTONE®, CLOISITE®, DISPERBYK®, DISPERPLAST®, FULACOLOR®, FULCAT®, GARAMITE®, GELWHITE®, HORDAMER®, LACTIMON®, LAPONITE®, NANOBYK®, OPTIBENT®, OPTIGEL®, PURABYK®, RECYCLOBYK®, RHEOBYK®, SCONA®, SILBYK®, TIXOGEL® 和 VISCOBYK® 是毕克化学集团的注册商标。

本文所含信息是基于我们目前的知识和经验所提供。对于本文提及的任何产品以及本文所载的数据或信息，我们不提供任何明示或暗示的保证、担保或保障，包括对适销性或特定用途适用性的保证，亦不保证使用这些产品、数据或信息不会侵犯第三方的知识产权。有关产品适用性和可用性的任何信息均不具有约束力，且不构成对产品特性和可用性的承诺。应始终优先参考合同条款和条件，尤其是商定的产品规格。我们建议您在初步试验中测试我们的产品，以便在实际使用前确定其是否适合您的预期用途。我们保留对此信息进行任何更改和更新的权利，恕不另行通知。