

CERACOL 609 N

Dispersão de cera de lanolina modificada para can coatings base solvente.
Aumenta a resistência a riscos e o slip superficial, sem afetar a flexibilidade.

Dados sobre o produto

Composição

Dispersão de cera de lanolina modificada

Características Físicas

Os valores indicados nesta folha técnica descrevem propriedades típicas e não constituem limites de especificação.

Teores não voláteis:	20 %
Veículo:	Hidrocarbonetos aromáticos pobres em naftalina/isopropanol 1/1
Ponto de fusão (componente de cera):	85 °C
Distribuição do tamanho da partícula (análise de difração a Laser, por volume):	D50: 3 µm D90: 6 µm
Viscosidade (23 °C, D=800/s):	< 100 mPa·s

Situação Legal para Contato com Alimentos

Este aditivo é recomendado para aplicações com contato com alimentos. Para saber a atual situação legal para contato com alimentos, por favor, contate nosso departamento de segurança de produtos ou visite www.byk.com para mais informações.

Armazenamento e Transporte

Sensível à temperatura. Deve ser transportada e armazenada a uma temperatura abaixo de 35 °C. Agitar antes da aplicação.

Dados sobre a aplicação

Indústria de tintas

Propriedades Especiais e Vantagens

O aditivo melhora a resistência a riscos e o slip superficial em can coatings e coil coatings base solvente.

Dosagens Recomendadas

1,5-2 % de aditivo (na forma em que se encontra) sobre total da formulação.

As dosificações acima são apenas orientativas. As dosagens ideais são determinadas através de uma série de testes de laboratório.

Métodos de Incorporação e Processo

O aditivo deve ser preferencialmente incorporado à tinta no final do processo de produção, com baixa velocidade de cisalhamento. Agite bem antes do uso.

CERACOL 609 N

Folha Técnica
Emitido 12/2012



Additive Guide



BYK-Chemie GmbH
P.O. Box 100245
46462 Wesel
Germany
Tel +49 281 670-0
Fax +49 281 65735

info@byk.com
www.byk.com/additives

ANTI-TERRA®, BYK®, BYK®-DYNWET®, BYK®-SILCLEAN®, BYKANOL®, BYKETOL®, BYKJET®, BYKOPLAST®, BYKUMEN®, CARBOBYK®, DISPERBYK®, DISPERPLAST®, LACTIMON®, NANOBYK®, PAPERBYK®, SILBYK®, VISCOBYK® e Greenability® são marcas registradas de BYK-Chemie. AQUACER®, AQUAMAT®, AQUATIX®, CERACOL®, CERAFAX®, CERAFLOUR®, CERAMAT®, CERATIX®, HORDAMER® e MINERPOL® são marcas registradas de BYK-Cera.

SCONA® é uma marca registrada da BYK Kometra.

Estas informações são as melhores que conhecemos. Devido a quantidade de formulações, produções e condições de aplicação tudo anteriormente mencionado tem que ser ajustado às circunstâncias do usuário. Não há responsabilidade, incluindo todas as patentes, no caso de uso indevido e em casos individuais.

Esta edição substitui todas as versões anteriores – impresso na Alemanha