

CERAMAT 258

蜡分散液，基于氧化 HDPE（氧化高密度聚乙烯），用于溶剂型涂料以提高抗划伤性，具有哑光和柔软的触感。

产品信息

化学组成

氧化的高密度聚乙烯蜡分散体。

不含芳烃

典型物化数据

此数据页给出的数据只是典型数值，并非产品的技术指标。

不挥发份（1h, 125 °C）：	17.5 %
溶剂：	醋酸丁酯
熔点（蜡成份）：	135 °C
粒径大小（Hegman）：	30 μm
粘度（23 °C, D=800/s）：	< 300 mPa·s

食品接触法规现状

如需了解该产品的食品接触法规状态，请联系我们的产品安全部门或登陆网站：www.byk.com。

贮存和运输

该产品对温度敏感。须在 35°C 以下储存和运输，使用前搅拌均匀。

应用领域

涂料工业

特性和优点

该助剂适用于溶剂型涂料，它能提高抗划伤性具有哑光和柔软的触感效果，建议使用在建筑涂料、木器漆、工业涂料及防腐防护涂料。

建议用量

5-12 % 助剂（购入形式）基于涂料总配方用量。

以上推荐添加量供参考，最佳添加量需经过一系列试验确定。

加入方法及加工指导

最好在生产末段以低剪切速率添加。产品在使用前应混合均匀。



Additive Guide



上海总部:
86-21-3367 6300
北京:
86-10-5975 5581
广州:
86-20-3221 1600
台湾:
886-3-357 0770

ANTI-TERRA®, BYK®, BYK®-DYNWET®, BYK®SILCLEAN®, BYKANOL®, BYKETOL®, BYKJET®, BYKOPLAST®, BYKUMEN®, CARBOBYK®, DISPERBYK®, DISPER-PLAST®, LACTIMON®, NANOBYK®, PAPERBYK®, SILBYK®, VISCOBYK®, 和 Greenability® 是 BYK-Chemie 的注册商标。
ACTAL®, ADJUST®, ADVITROL®, ALUFERSOL®, BENTOLITE®, CLAYTONE®, CLOISITE®, COPISIL®, FULACOLOR®, FULCAT®, FULGEL®, FULMONT®, GARAMITE®, GELWHITE®, LAPONITE®, MINERAL COLLOID®, OPTIBENT®, OPTIFLO®, OPTIGEL®, PERMONT®, PURE THIX®, RHEOCIN®, RHEOTIX®, RIC-SYN®, TIXOGEL®, 和 Y-25® 是 BYK Additives 的注册商标。
AQUACER®, AQUAMAT®, AQUATIX®, CERACOL®, CERAFAX®, CERAFLOUR®, CERAMAT®, CERATIX®, HORDAMER®, 和 MINERPOL® 是 BYK-Cera 的注册商标。
SCONA® 是 BYK Kometra 的注册商标。

本资料是根据我们目前掌握的知识和经验。这些信息仅描述了我们的产品性能，但不从法律意义上对产品性能作担保。我们建议先对我们的产品做测试来确定其能否达到您预期的使用效果。对于本资料所提及的任何产品、数据或信息，或上述产品、数据或信息可在不侵犯第三方知识产权下使用，我们不提供任何形式的担保，明示或暗示的保证，包括适销性或针对特定用途的担保。我们保留因科技发展或深入研发而作出更改的权利。

此版本取代所有之前的版本 – 中国印刷