

OPTIGEL-WM

水系でチキソトロピー流動性を付与する変性活性化層状ケイ酸塩をベースとした
レオロジー添加剤

製品データ

組成

変性活性化ケイ酸塩

一般性状

本データシートに記載された数値は代表値であり、品質規格ではございません。

かさ密度: 600-900 kg/m³

水分含有量: 13 %

形状: 粉末

貯蔵および輸送

未開封の元の容器での製品の品質保持期間: 24 月
湿気に敏感です。乾燥した状態で保管してください。

適用分野

塗料

特長

- 強力なチキソトロピー流動性の付与
- 以下の向上
 - 固形分の沈降防止による貯蔵安定性
 - 加工性
 - タレ止め
- より厚い膜厚の形成
- 希釈アルカリおよび一般的な希釈酸に対して安定

推奨用途

OPTIGEL-WMは、さまざまな水系に適しています。

建築用塗料	☒
一般工業用塗料	☐
木工および家具用塗料	☐
床用塗料	☐

☒ 最適 ☐ 適

推奨添加量

配合物に付与される性質によりますが、全配合に対して添加剤として、0.5-1.0 %

上述の添加量は初期値として適用して下さい。最適添加量は実際に試験を行い、決定して下さい。

添加方法

OPTIGEL-WMは、顔料やフィラーと共にミルベースに添加する必要があります。これにより、最適な活性化、分散、および所望のチクソトロピー流動性の発現が得られます。後添加が必要な場合は、配合前にプレゲルを準備できます。プレゲルを準備することで、適切な膨潤が確保され、工程の後半で製品を添加する際に、活性化が不十分になったり、塊が生じたりすることを防ぐことができます。



BYK-Chemie GmbH

Abelstraße 45
46483 Wesel
Germany

Tel +49 281 670-0

info@byk.com

www.byk.com



Download
our app:
byk.com/app

ANTI-TERRA®, AQUACER®, AQUAMAT®, AQUATIX®, BENTOLITE®, BYK®, BYK-AQUAGEL®, BYK-DYNWET®, BYK-MAX®, BYK-SILCLEAN®, BYKANOL®, BYKCARE®, BYKETOL®, BYKJET®, BYKONITE®, BYKOPLAST®, BYKUMEN®, CARBOBYK®, CERACOL®, CERAFAC®, CERAFLLOUR®, CERAMAT®, CERATIX®, CLAYTONE®, CLOISITE®, DISPERBYK®, DISPERPLAST®, FULACOLOR®, FULCAT®, GARAMITE®, GELWHITE®, HORDAMER®, LACTIMON®, LAPONITE®, NANOBYPK®, OPTIBENT®, OPTIGEL®, PURABYPK®, RECYCLOBYPK®, RHEOBYPK®, SCONA®, SILBYPK®, TIXOGEL® および VISCOBYPK® は、BYK グループの登録商標です。

ここに記載されている情報は、当社の現在の知見と経験に基づくものです。ここに記載されている製品およびデータまたは情報に関して、明示的または黙示的かを問わず、いかなる種類の保証または確約も行われません。これには、製品性または特定目的への適合性の保証も含まれます。また、第三者の知的財産権を侵害することなく、これらの製品、データまたは情報を使用することについても、一切の保証はありません。製品の適合性、使用、または適用に関する情報は拘束力を持たず、製品の特性、使用、または適用に関する責任を負うものではありません。契約条件、特に、合意された製品仕様は常に優先されます。当社製品を使用する前に、お客様の目的に対する適合性を判断するために予備試験で製品をテストすることをお勧めします。当社は、ここに記載されている情報に対して予告なく変更を加えたり、更新したりする権利を有します。