

AQUACER 519

Emulsión de una cera de polietileno de alta densidad para mejorar las propiedades de la superficie en productos de limpieza y pulimentos acuosos.

Datos del producto

Composición

Emulsión no iónica de una cera de polietileno de alta densidad

Datos técnicos

Los valores indicados no representan especificaciones, sino datos típicos.

Materia no volátil (130 °C):	35 %
Carrier:	Agua
Punto de fusión (porcentaje de cera):	125 °C
Viscosidad (Brookfield, 20 °C):	< 75 mPa·s
Valor de pH (20 °C):	9,5

Estado legal relativo al contacto con alimentos

Para más información sobre el estado legal actual relativo al contacto con alimentos, por favor contacte con nuestro departamento de seguridad de productos o visite www.byk.com.

Almacenamiento y transporte

Sensible a la temperatura. Almacenamiento y transporte a temperaturas entre 5 °C y 35 °C. Remover bien antes de usar.

Datos de aplicación

Productos de mantenimiento y pulimentos

Propiedades y ventajas

AQUACER 519 mejora la capacidad de pulido, aumenta el poder de relleno y permite obtener un efecto "antideslizante". Las propiedades antes mencionadas se intensifican al mezclar AQUACER 519 con polímeros en una proporción de 3:1 (cera sólida sobre polímero sólido). Mezclando en una proporción 1:6 aumentan la solidez al agua y al alcohol, la protección contra las rayas y marcas de tacones (= resistencia a las pisadas), y el efecto repelente de la suciedad. AQUACER 519 es compatible con todas las dispersiones poliméricas y plastificantes conocidos.

Recomendaciones de uso

AQUACER 519 es un producto recomendado para emulsiones autobrillantes y pulimentos.

Dosificación

5-10 % de aditivo en forma de suministro sobre el total de la formulación.

Las dosificaciones recomendadas anteriormente han de utilizarse como orientación. El nivel óptimo puede determinarse con una serie de ensayos en el laboratorio.

Modo de incorporación

El aditivo de cera se incorpora mediante agitación, preferentemente tras mezclar los polímeros con los plastificantes y el agua, pero antes de incorporar las sustancias tensioactivas.



Additive Guide



BYK-Chemie GmbH
P.O. Box 100245
46462 Wesel
Germany
Tel +49 281 670-0
Fax +49 281 65735

info@byk.com
www.byk.com/additives

ANTI-TERRA®, BYK®, BYK®-DYNWET®, BYK®-SILCLEAN®, BYKANOL®, BYKETOL®, BYKJET®, BYKOPLAST®, BYKUMEN®, CARBOBYK®, DISPERBYK®, DISPERPLAST®, LACTIMON®, NANOBYK®, PAPERBYK®, SILBYK®, VISCOBYK® y Greenability® son marcas registradas de BYK-Chemie. AQUACER®, AQUAMAT®, AQUATIX®, CERACOL®, CERAFAX®, CERAFLOUR®, CERAMAT®, CERATIX®, HORDAMER® y MINERPOL® son marcas registradas de BYK-Cera. SCONA® es una marca registrada de BYK Kometra.

Las indicaciones que preceden se ajustan al estado actual de nuestros conocimientos. Debido a las múltiples formulaciones y condiciones de trabajo, de producción y de elaboración, todos los datos que anteceden han de adaptarse a las respectivas condiciones de fabricación y de elaboración imperantes en el usuario. No puede asumirse responsabilidad en casos individuales, ni pueden derivarse compromisos de las indicaciones que aquí se hacen, incluso en lo concerniente al aspecto jurídico de eventuales patentes.

Esta edición sustituye a todas las versiones anteriores – Impreso en Alemania