

BYK-035

矿物油消泡剂，不含VOC和APEO，用于水性乳胶漆。

产品信息

化学组成

含疏水颗粒的石蜡基矿物油混合物，含聚硅氧烷

零 VOC (< 1500 ppm)
不含 APEO

典型物化数据

此数据页给出的数据只是典型数值，并非产品的技术指标。

密度 (20 °C): 0.88 g/cm³
供货形式: 液体

贮存和运输

在未开封的原始包装中的保质期：60 月
温度敏感。储存及运输温度需低于 50°C。可能出现分层或浑浊。使用前搅拌均匀。

应用领域

涂料工业

产品特性与优点

BYK-035 在水性乳胶漆体系中有效。该助剂特别推荐用于颜料体积浓度在 30-50 范围内的乳液体系。高剪切力下不会影响该产品的消泡效果。

推荐用途

特别推荐用于高光乳液体系、有光和半光乳胶漆。也适合于高颜料体积浓度的乳胶漆/外墙涂料以及乳液型灰泥。

建筑涂料	☐
一般工业涂料	☐
木器和家具涂料	☐
地坪涂料	☐

■ 特别推荐 □ 推荐

建议用量

0.1-0.5 % 助剂用量（购入形式）基于总配方。特定情况下可达 0.8 %。最佳添加量需经过一系列试验确定。

以上推荐添加量供参考，最佳添加量需经过一系列试验确定。

加入方法及加工指导

一般情况下，可将该消泡剂的 2/3 用量添加到研磨料中，1/3 用量添加至调漆或成品漆中。
为了避免产生缺陷，必须在足够的剪切力下加入。



您所在地的
联系方式

BYK-Chemie GmbH

Abelstraße 45
46483 Wesel
Germany

Tel +49 281 670-0

info@byk.com

www.byk.com



Download
our app:
byk.com/app

ANTI-TERRA®, AQUACER®, AQUAMAT®, AQUATIX®, BENTOLITE®, BYK®, BYK-AQUAGEL®, BYK-DYNWET®, BYK-MAX®, BYK-SILCLEAN®, BYKANOL®, BYKCARE®, BYKETOL®, BYKJET®, BYKONITE®, BYKOPLAST®, BYKUMEN®, CARBOBYK®, CERACOL®, CERAFAK®, CERAFLOUR®, CERAMAT®, CERATIX®, CLAYTONE®, CLOISITE®, DISPERBYK®, DISPERPLAST®, FULACOLOR®, FULCAT®, GARAMITE®, GELWHITE®, HORDAMER®, LACTIMON®, LAPONITE®, NANOBYK®, OPTIBENT®, OPTIGEL®, PURABYK®, RECYCLOBYK®, RHEOBYK®, SCONA®, SILBYK®, TIXOGEL® 和 VISCOBYK® 是毕克化学集团的注册商标。

本文所含信息是基于我们目前的知识和经验所提供。对于本文提及的任何产品以及本文所载的数据或信息，我们不提供任何明示或暗示的保证、担保或保障，包括对适销性或特定用途适用性的保证，亦不保证使用这些产品、数据或信息不会侵犯第三方的知识产权。有关产品适用性和可用性的任何信息均不具有约束力，且不构成对产品特性和可用性的承诺。应始终优先参考合同条款和条件，尤其是商定的产品规格。我们建议您在初步试验中测试我们的产品，以便在实际使用前确定其是否适合您的预期用途。我们保留对此信息进行任何更改和更新的权利，恕不另行通知。