

BYK-070

Additif antimousse et de dégazage à base de silicone et de polymère pour adhésifs et mastics ainsi que pour les systèmes acryliques polymérisant à froid.

Informations produit

Composition

Solution de polymères et de polysiloxane détruisant les mousses

Caractéristiques

Les valeurs indiquées ne constituent pas des spécifications, mais correspondent à des données typiques.

Densité (20 °C) :	0,89 g/ml
Substances non volatiles (10 min., 150 °C) :	9 %
Solvant :	xylène/acétate de méthoxypropyle/butylacétate 10/2/1
Point éclair :	25 °C

Applications

Adhésifs et mastics

Propriétés et avantages

Prévient la formation de mousse et de bulles pendant la fabrication et l'application.

Recommandations d'emploi

Préconisé pour les systèmes à base de résines acryliques.

Dose d'emploi conseillée

0,3-1 % d'additif (sous forme de livraison) par rapport à la formulation totale.

Les dosages ci-dessus sont fournis à titre indicatif uniquement. Le dosage optimal sera déterminé par des séries de tests en laboratoire.

Incorporation et mise en œuvre

Incorporer dans la résine avant d'ajouter d'autres composants.

Systèmes polymérisant à température ambiante**Propriétés et avantages**

Prévient la formation de mousse et de bulles pendant la fabrication et l'application.

Recommandations d'emploi

Préconisé pour les résines acryliques polymérisant à froid.

Dose d'emploi conseillée

0,5-1 % d'additif (sous forme de livraison), par rapport au sirop.

Les dosages ci-dessus sont fournis à titre indicatif uniquement. Le dosage optimal sera déterminé par des séries de tests en laboratoire.

Incorporation et mise en œuvre

Incorporer dans la résine avant d'ajouter d'autres composants.



Additive Guide



BYK-Chemie GmbH
Boîte postale 100245
46462 Wesel
Germany
Tel +49 281 670-0
Fax +49 281 65735

info@byk.com
www.byk.com

ACTAL®, ADD-MAX®, ADD-VANCE®, ADJUST®, ADVITROL®, ANTI-TERRA®, AQUACER®, AQUAMAT®, AQUATIX®, BENTOLITE®, BYK®, BYK®-DYNWET®, BYK®-MAX®, BYK®-SILCLEAN®, BYKANOL®, BYKETOL®, BYKJET®, BYKO2BLOCK®, BYKOPLAST®, BYKUMEN®, CARBOBYK®, CERACOL®, CERAFAC®, CERAFLOUR®, CERAMAT®, CERATIX®, CLAYTONE®, CLOISITE®, DISPERBYK®, DISPERPLAST®, FULACOLOR®, FULCAT®, GARAMITE®, GELWHITE®, HORDAMER®, LACTIMON®, LAPONITE®, MINERAL COLLOID®, MINERPOL®, NANOBYK®, OPTIBENT®, OPTIFLO®, OPTIGEL®, PAPERBYK®, PERMONT®, POLYAD®, PRIEX®, PURE THIX®, RECYCLOBLEND®, RECYCLOBYK®, RECYCLOSSORB®, RECYCLOSTAB®, RHEOBYK®, RHEOCIN®, RHEOTIX®, SCONA®, SILBYK®, TIXOGEL®, VISCOBYK® et Y 25® **sont des marques déposées du groupe BYK.**

Les informations fournies dans ce document correspondent à l'ensemble de nos connaissances actuelles. Les indications doivent être adaptées en fonction de la formulation, des conditions d'utilisation et de la préparation du produit fini. Notre responsabilité ne saurait être engagée en présence de cas particuliers.

Cette édition remplace toutes les versions précédentes – Imprimé en Allemagne