

BYK-A 501

脱泡剂, 不含有机硅, 用于不饱和聚酯树脂, 特别推荐用于聚氨酯和环氧体系。

产品信息

化学组成

聚烯烃溶液

典型物化数据

此数据页给出的数据只是典型数值, 并非产品的技术指标。

密度 (20 °C):	0.89 g/ml
折射率 (20 °C):	1.500
闪点:	46 °C
色度值:	< 200
浊度:	< 10 TE/F

应用领域

常温固化体系

产品特性及优点

BYK-A 501 是一款高效脱泡剂, 用于几乎所有不饱和聚酯树脂和加工技术, 也推荐用于环氧树脂体系。

推荐用途

特别推荐用于不饱和聚酯树脂、环氧树脂、胶衣和浇注体系。

建议用量

0.1-0.5 % 助剂用量 (购入形式) 基于总配方。

以上推荐添加量供参考, 最佳添加量需经过一系列试验确定。

加入方法及加工指导

把该助剂加入到树脂中, 然后再加入其它组份。在某些树脂中, 脱泡剂可能造成成品的雾影。

BYK-A 501

数据页

2021 年 8 月更新



上海总部:
86-21-3367 6300

北京:
86-10-5975 5581

广州:
86-20-3221 1601

台湾:
886-3-357 0770

info@byk.com
www.byk.com

ADD-MAX®, ADD-VANCE®, ADJUST®, ADVITROL®, ANTI-TERRA®, AQUACER®, AQUAMAT®, AQUATIX®, BENTOLITE®, BYK®, BYK®-DYNWET®, BYK®-MAX®, BYK®-SILCLEAN®, BYKANOL®, BYKETOL®, BYKJET®, BYKOZBLOCK®, BYKOPLAST®, BYKUMEN®, CARBOBYK®, CERACOL®, CERAFAX®, CERAFLOUR®, CERAMAT®, CERATIX®, CLAYTONE®, CLOISITE®, DISPERBYK®, DISPERPLAST®, FULACOLOR®, FULCAT®, GARAMITE®, GELWHITE®, HORDAMER®, LACTIMON®, LAPONITE®, MINERAL COLLOID®, MINERPOL®, NANOBYK®, OPTIBENT®, OPTIFLO®, OPTIGEL®, POLYAD®, PRIEX®, PURE THIX®, RECYCLOBLEND®, RECYCLOBYK®, RECYCLOSSORB®, RECYCLOSTAB®, RHEOBYK®, RHEOCIN®, RHEOTIX®, SCONA®, SILBYK®, TIXOGEL®, VISCOBYK® 和 Y 25® 是毕克化学集团的注册商标。

本资料是根据我们目前掌握的知识和经验。这些信息仅描述了我们的产品性能，但不从法律意义上对产品性能作担保。我们建议先对我们的产品做测试来确定其能否达到您预期的使用效果。对于本资料所提及的任何产品、数据或信息，或上述产品、数据或信息可在不侵犯第三方知识产权下使用，我们不提供任何形式的担保，明示或暗示的保证，包括适销性或针对特定用途的担保。我们保留因科技发展或深入研发而作出更改的权利。

此版本取代所有之前的版本 - 中国印刷