

BYK-A 535

Débullant sans silicone pour les systèmes époxydiques et polyuréthanes avec et sans solvant.

Informations produit

Composition

Solution de polymères destructeurs de mousse, sans silicone

Caractéristiques

Les valeurs indiquées donnent les caractéristiques du produit, mais ne sont pas représentatives des limites de spécification de celui-ci.

Densité (20 °C) : 0,86 g/ml

Indice de réfraction (20 °C) : 1,475

Applications

Plastiques polymérisant à température ambiante

Propriétés et avantages

Débullant pour empêcher la mousse et les bulles pendant la production et l'application des plastiques polymérisant à température ambiante. Particulièrement recommandé pour les revêtements de sol à base de résines polyuréthanes et les systèmes de coulée à base de résines époxydiques (béton de résine, produits minéraux de coulée).

Dose d'emploi conseillée

0,1-1 % d'additif (sous forme de livraison) par rapport à la formulation totale.

Les dosages ci-dessus sont fournis à titre indicatif uniquement. Le dosage optimal sera déterminé par des séries de tests en laboratoire.

Incorporation et mise en œuvre

Incorporer l'additif à la résine, sous agitation, avant d'ajouter les autres composants. L'addition dans des systèmes prêts à l'emploi est également possible.

Adhésifs et mastics

Propriétés et avantages

Le BYK-A 535 est un antimousse pour tous les adhésifs et mastics d'étanchéité avec et sans solvant. Particulièrement recommandé pour les systèmes à base de résines polyuréthanes et époxydiques. Le BYK-A 535 peut troubler certains systèmes transparents.

Dose d'emploi conseillée

0,1-1 % d'additif (sous forme de livraison) par rapport à la formulation totale.

Les dosages ci-dessus sont fournis à titre indicatif uniquement. Le dosage optimal sera déterminé par des séries de tests en laboratoire.

Incorporation et mise en œuvre

Incorporer l'additif à la résine, sous agitation, avant d'ajouter les autres composants.

Industrie des peintures

Propriétés et avantages

Le BYK-A 535 convient particulièrement aux systèmes sans solvant, tels que les revêtements à base de résines polyuréthanes et époxydiques. Il prévient la formation de bulles d'air et de trous en têtes d'épingles. Le BYK-A 535 peut troubler certains systèmes transparents.

Recommandations d'emploi

Systèmes de protection contre la corrosion	
Peintures pour l'industrie	

 particulièrement recommandé  recommandé

Dose d'emploi conseillée

0,1-1 % d'additif (sous forme de livraison) par rapport à la formulation totale.

Les dosages ci-dessus sont fournis à titre indicatif uniquement. Le dosage optimal sera déterminé par des séries de tests en laboratoire.

Incorporation et mise en œuvre

Pour obtenir un effet antimousse optimal, l'antimousse sera déjà ajouté au produit broyé. Lors de l'incorporation à un moment ultérieur, les forces de cisaillement doivent être suffisamment élevées, pour obtenir une bonne distribution de l'antimousse et empêcher la formation de cratères.



BYK-Chemie GmbH
Boîte postale 100245
46462 Wesel
Germany
Tel +49 281 670-0
Fax +49 281 65735

info@byk.com
www.byk.com

ADD-MAX®, ADD-VANCE®, ADJUST®, ADVITROL®, ANTI-TERRA®, AQUACER®, AQUAMAT®, AQUATIX®, BENTOLITE®, BYK®, BYK®-DYNWET®, BYK®-MAX®, BYK®-SILCLEAN®, BYKANOL®, BYKETOL®, BYKJET®, BYKO2BLOCK®, BYKOPLAST®, BYKUMEN®, CARBOBYK®, CERACOL®, CERAFAK®, CERAFLOUR®, CERAMAT®, CERATIX®, CLAYTONE®, CLOISITE®, DISPERBYK®, DISPERPLAST®, FULACOLOR®, FULCAT®, GARAMITE®, GELWHITE®, HORDAMER®, LACTIMON®, LAPONITE®, MINERAL COLLOID®, MINERPOL®, NANOBYK®, OPTIBENT®, OPTIFLO®, OPTIGEL®, POLYAD®, PRIEX®, PURE THIX®, RECYCLOBLEND®, RECYCLOBYK®, RECYCLOSSORB®, RECYCLOSTAB®, RHEOBYK®, RHEOCIN®, RHEOTIX®, SCONA®, SILBYK®, TIXOGEL®, VISCOBYK® et Y 25® **sont des marques déposées du groupe BYK.**

Les informations fournies dans ce document correspondent à l'ensemble de nos connaissances actuelles. Les indications doivent être adaptées en fonction de la formulation, des conditions d'utilisation et de la préparation du produit fini. Notre responsabilité ne saurait être engagée en présence de cas particuliers.

Cette édition remplace toutes les versions précédentes.