

SCONA TPPP 2003 GB

Dispergierhilfsmittel für PP-Füllstoffcompounds und Verbesserung der Weiterreißfestigkeit für PET. Verträglichkeitsvermittler für PA/PP-Blends.

Produktdaten

Chemischer Aufbau

Polypropylen (Copolymer) mit Maleinsäureanhydrid hochfunktionalisiert

Kenndaten

Die angegebenen Werte stellen keine Spezifikation dar, sondern sind typische Ausfalldaten.

MFR (190 °C, 2,16 kg): 3-8 g/10 min

Trocknungsverlust (3 h, 110 °C): < 0,5 %

Maleinsäureanhydrid-Gehalt: 0,9-1,3 %

Lieferform: Granulat

Lebensmittelrechtliche Zulassungen

Für den aktuellen Stand der lebensmittelrechtlichen Zulassungen wenden Sie sich bitte an unsere Abteilung Produktsicherheit oder besuchen Sie www.byk.com für weitere Informationen.

Lagerung und Transport

Lagerung und Transport nicht über 35 °C, relative Luftfeuchte < 80 %. Direkte Sonneneinstrahlung und Kontakt mit Wasser vermeiden.

Anwendungen

Thermoplaste

Eigenschaften und Vorteile

SCONA TPPP 2003 GB ist ein Dispergierhilfsmittel für PP-Füllstoffcompounds (ATH, $\text{Mg}(\text{OH})_2$, CaCO_3). Er verbessert die mechanischen Eigenschaften (Steifigkeit, Zugfestigkeit). In PET-Compounds erhöht es die Schlagzähigkeit und die Weiterreißfestigkeit von PET-Bändern. Es wird als Verträglichkeitsvermittler in PA/PP-Blends eingesetzt, führt zu einer guten Verteilung des PP und reduziert damit die Wasseraufnahme des PA.

Empfohlene Zusatzmengen

3-10 % Additiv in Lieferform auf die Gesamtformulierung.

Die angegebenen Einsatzmengen dienen zur Orientierung. Die optimale Einsatzmenge wird durch abgrenzende Versuchsreihen ermittelt.

Einarbeitung und Vorgehensweise

Einarbeitung mit starker Scherung über einen Doppelschneckenextruder.



Additive Guide



BYK-Chemie GmbH
Postfach 100245
46462 Wesel
Deutschland
Tel +49 281 670-0
Fax +49 281 65735

info@byk.com
www.byk.com/additives

ANTI-TERRA®, BYK®, BYK®-DYNWET®, BYK®-SILCLEAN®, BYKANOL®, BYKETOL®, BYKJET®, BYKOPLAST®, BYKUMEN®, CARBOBYK®, DISPERBYK®, DISPERPLAST®, LACTIMON®, NANOBYK®, PAPERBYK®, SILBYK®, VISCOBYK® und Greenability® sind eingetragene Warenzeichen der BYK-Chemie. AQUACER®, AQUAMAT®, AQUATIX®, CERACOL®, CERAFAX®, CERAFLOUR®, CERAMAT®, CERATIX®, HORDAMER® und MINERPOL® sind eingetragene Warenzeichen der BYK-Cera.

SCONA® ist ein eingetragenes Warenzeichen der BYK Kometra.

Die vorstehenden Angaben entsprechen unserem besten Wissen. Aufgrund der vielfältigen Rezepturen, Produktions-, Betriebs- und Verarbeitungsbedingungen ist die Verwendung des Produktes auf die speziellen Bedingungen des Verarbeiters abgestimmt zu überprüfen. Die Angaben in diesem Dokument gelten nicht als zugesicherte Eigenschaft; wir sind nicht verantwortlich für den Einsatz des Produktes außerhalb der empfohlenen Anwendungsgebiete; eine Haftung – auch für etwaige Patentverletzungen – kann daraus nicht abgeleitet werden.

Diese Ausgabe ersetzt alle bisherigen Versionen – Gedruckt in Deutschland