

SCONA TPPP 8112 FA

PP 내추럴 화이버 컴파운드(WPC)와 TPE-S 컴파운드용 부착증진제

제품정보

주요성분

많은 무수말레인산기를 포함한 폴리프로필렌

일반물성

이 자료의 측정치는 일반물성이며 제품 규격의 절대치를 의미하는 것이 아님.

용융지수 (190 °C, 2.16 kg):	> 80 g/10분
가열 감량 (3시간, 110 °C):	< 0.5%
무수말레인산 함유량:	1.4%
공급형태:	분말

FDA 현황

FDA 현황에 대한 추가 정보는 별도로 문의하거나 www.byk.com 홈페이지를 이용 바람.

보관 및 운송

보관 온도 최대 35 °C, 상대 습도 < 80%. 직사광선과 습기의 접촉을 피할 것.

특이사항

이 제품의 그래블 타입은 SCONA TPPP 8112 GA임.

적용분야

열가소성 플라스틱 분야

특성 및 장점

TPE-S overmolding 컴파운드에 첨가시 단단한 소재(예: PC, PA, ABS)와의 접착력을 향상시킴. 그래프팅 정도가 높기 때문에 TPE 컴파운드 내 PP의 일부만 개질제로 대체할 수 있음. PP 내추럴 화이버 컴파운드에 첨가시 기계적 특성이 상당히 향상되며 수분 흡수를 감소시킴. 이 개질제의 형상(분말)은 컴파운드나 마스터배치에 적합함.

추천량

화이버 컴파운드 내에 내추럴 화이버 함량 뿐만 아니라 Overmolding 컴파운드 내에 PP 함량에 따른 전체 배합을 기준으로 한 첨가제의 양: 0.8-3%

SCONA TPPP 8112 FA

기술자료
발행일 09/2012

위의 추천량은 방향 설정 시 활용할 수 있으며, 최적 사용량은 일련의 실험을 통하여 결정해야 함.

작업방법 및 공정

이 개질제는 혼합물에서 균일하게 분포함. TPE 접착 배합의 경우, 그래를 타입 부착증진제(SCONA TPPP 8112 GA)를 사용할 것을 추천함.



Additive Guide



BYK Korea
서울 사무소: 경기도
성남시 정자일로 239
아이파크분당1 102동
901-904호
Tel 031-724-3500

부산 사무소: 경남 양산시
상북면 수서로 213-21
Tel 055-374-9691

info@byk.com
www.byk.com/additives

ANTI-TERRA®, BYK®, BYK®-DYNWET®, BYK® SILCLEAN®, BYKANOL®, BYKETOL®, BYKJET®, BYKOPLAST®, BYKUMEN®, CARBOBYK®, DISPERBYK®, DISPERPLAST®, LACTIMON®, NANOBYPK®, PAPERBYK®, SILBYK®, VISCOBYK®, and Greenability® are registered trademarks of BYK-Chemie. ACTAL®, ADJUST®, ADVITROL®, ALUFERSOL®, BENTOLITE®, CLAYTONE®, CLOISIT®, COPISIL®, FULACOLOR®, FULCAT®, FULGEL®, FULMONT®, GARAMITE®, GELWHITE®, LAPONITE®, MINERAL COLLOID®, OPTIBENT®, OPTIFLO®, OPTIGEL®, PERMONT®, PURE THIX®, RHEOCIN®, RHEOTIX®, RICSYN®, TIXOGEL®, and Y-25® are registered trademarks of BYK Additives. AQUACER®, AQUAMAT®, AQUATIX®, CERACOL®, CERAFAX®, CERAFLOUR®, CERAMAT®, CERATIX®, HORDAMER®, and MINERPOL® are registered trademarks of BYK-Cera. SCONA® is a registered trademark of BYK Kometra.

이 제품 정보는 현재 당사의 지식과 경험을 바탕으로 작성된 것입니다. 이 정보는 단지 제품의 일반 물성에 대해서만 설명한 것이지 그 물성에 대한 법률적 부분까지 보장하지는 않습니다. 제품을 사용하기 전에 사용하고자 하는 목적에 부합하는지 먼저 테스트해 볼 것을 권합니다. 상기에 언급된 제품 관련 데이터나 정보는 특정 목적을 위한 판매 가능성과 적합성 그리고 제3자의 지적 재산을 침해하지 않고 사용할 수 있다는 것에 대한 보장을 포함한 명시적이거나 암묵적인 어떠한 종류의 보장도 하지 않습니다. 당사는 추후 기술 개발에 따라 수정할 권리가 있습니다. 이 기술 자료는 이전에 발행된 모든 것들을 대신합니다. - Printed in Korea